# UNIDAD 3 MATERIALES PÉTREOS





## **Materiales Pétreos**

Suelen ser naturales, aunque a veces procesadas por el hombre derivan de la roca o poseen una calidad similar a esta, siendo usados exclusivamente en el sector de la construcción

Piedra Bola

Grueso. Ripio

Fino. Arena




# 1.1. Definiciones principales

Material Pétreo: Es aquel material proveniente de la roca, piedra o peñasco, regularmente se encuentra en forma de bloques o fragmentos de distintos tamaños.

Agregados o árido: Se los puede definir como componentes derivados de la trituración natural o artificial de diversas piedras, y pueden tener tamaños que van desde partículas casi invisibles hasta pedazos de piedra, junto con el agua y cemento forman ingredientes necesarios para la fabricación del concreto.

Composición de hormigón: Dentro de los agregados ósea concretos u hormigones, los agregados ocupan un volumen entre 70% - 80%. Es decir, dan el cuerpo a la muestra.









1.2.1. Por su modo de fragmentación




Forma natural



1.2.2. Por su tamaño

Esta identificación de los agregados se deriva de dividirlos de acuerdo con aquel que pasa o no la frontera nominal de 4,75 mm (Tamiz N°4), tejido de alambre y tamices para propósito de ensayo.

99				
	TABLA	<ol> <li>CLASIFICACION DE LOS AI</li> </ol>	RIDOS POR SU TAMAÑO	
	TAMAÑO (mm)	NOMBRE	USO	CLASE
	< 0,002	ARCILLA	NO EN CONCRETO - NO EN MORTERO	Muy fino
			NO EN CONCRETO - NO EN MORTERO - NO EN ASFALTO	FINO
	0,074 4,75		CONCRETOS - MORTEROS	A. FINO
N° 4 3/4"	4,75 19,1	GRAVILLAS	CONCRETO SIMPLE	A. GRUESO
3/4" 2"	19,1 50,8	GRAVAS	CONCRETO SIMPLE	A. GRUESO
2" 6"	50,8 150	PIEDRA	HORMIGON CICLOPEO	GRUESO
6"	> 150	PIEDRA BOLA	HORMIGON CICLOPEO (Muros de contención)	Muy Grueso





## 1.2.3. Por su composición mineralógica

Agregados ígneos: son todos los agregados provenientes de rocas ígneas, generalmente, este tipo de rocas son conocidas también como originales, endógenas o magmáticas



Agregados sedimentarios: Son los agregados provenientes de rocas sedimentarias, las cuales son las de mayor abundancia en la superficie terrestre.




Agregados metamórficos: Son todos los agregados provenientes de rocas metamórficas, que a su vez provienen de ígneas y sedimentarias



#### 1.2.4. Por su masa Unitaria

La masa unitaria de un material es la masa de material necesaria para llenar un recipiente de volumen unitario. En la masa unitaria además de la masa de las partículas del agregado se tiene en cuenta los vacíos que hay en las partículas. Puede determinarse compactada o suelta



1.3.1. Proceso de Producción de Agregados Pétreos y su Control de Calidad



1.3.1. Proceso de Producción de Agregados Pétreos y su Control de Calidad


Exploración y plan de minado



1.3.1. Proceso de Producción de Agregados Pétreos y su Control de Calidad

Despalme Explotación





1.3.1. Proceso de Producción de Agregados Pétreos y su Control de Calidad

Trituración



1.3.2. Especificaciones Básicas de Control de Calidad de Agregados





1.3.3. Muestreo de agregados y material almacenado



La toma de muestras de los agregados constituye una operación fundamental en el proceso de control de calidad de los materiales para la producción del concreto. El muestreo puede producirse en un flujo de áridos (en las minas), desde la cinta transportadora, en un almacenamiento o en unidades de transporte o muestreo en las vías.



#### Medios Manuales







Muestreo por cuarteos. Fuente IMCYC

#### Medios Mecánicos







Muestreo por cuarteos. Fuente IMCYC

Muestreo de un flujo de áridos

Muestreo desde la cinta transportadora

Muestreo en un almacenamiento o en las unidades de transporte

Muestreo en la vía

1.3.3. Muestreo de agregados y material almacenado

De acuerdo a la norma INEN 695 los tamaños de las muestras serán

Se refieren a los diversos procedimientos que se siguen en diferentes circunstancias parala extracción de cualquier tipo de muestra dependiendo del fin que se persigue.

Tamaño del árido <sup>A</sup> mm	Masa mínima de la muestra in situ <sup>B</sup> kg	Volumen mínimo de la muestra in situ, litros		
	Áridos finos			
2,36	10	8		
4,75	10	8		
	Áridos gruesos			
9,5	10	8		
12,5	15	12		
19.0	25	20		
25,0	25 50	40		
37,5	75	60		
50	100	80		
63	125	100		
75 90	150	120		
90	175	140		



1.3.4. Muestreo de agregados y material almacenado

Tipos de Árido

Se denomina árido al material granulado que se utiliza como materia prima en la construcción, se diferencia de otros materiales por su estabilidad química y su resistencia mecánica.

El árido natural

El árido artificial

El árido reciclado

1.3.4. Muestreo de agregados y material almacenado

## Árido Fino

Material duro e inerte que se emplea para preparar hormigón o mortero que pasa por un tamiz de 4,76 mm.



El agregado fino consistirá en arena natural proveniente de canteras aluviales o de arena producida artificialmente.





La forma de las partículas deberá ser generalmente cúbica o esférica y razonablemente libre de partículas delgadas, planas o alargadas.



En general, el agregado fino o arena deberá cumplir con los requisitos establecidos en la norma, es decir, no deberá contener cantidades dañinas de arcilla, limo, álcalis, mica, materiales orgánicos y otras sustancias perjudiciales.




En la producción artificial del agregado fino no deben utilizarse rocas que se quiebren en partículas laminares, planas o alargadas, independientemente del equipo de procesamiento empleado.



La arena natural estará constituida por fragmentos de roca limpios, duros, compactos, durables.

1.3.4. Muestreo de agregados y material almacenado

## Árido Grueso



1.3.5. Reducción de agregados a tamaño de ensayo

Método A: Se lo realiza mediante la utilización del Separador Mecánico.

Método C: Este método se lo realiza en una pila en miniatura, sirve únicamente para árido fino húmedo y se utiliza las siguientes herramientas: pala, cuchara o paleta de borde recto, un muestreador pequeño, una cuchara pequeña o una cuchara para muestreo.

Método B: Este método es conocido como el método del cuarteo y se lo realiza mediante la utilización de una pala, cuchara o paleta de borde recto.




1.3.6. Análisis Granulométrico

En una mezcla de hormigón la granulometría influye en:

Manejabilidad de la mezcla Consumo de pasta Tendencia a la segregación NTE INEN 0696 - Ensayo Requisitos de Calidad NTE INEN 0872: Áridos para hormigón Aprobación previa Asegurar que en obra se utilice el mismo Control de Calidad en Obra material aprobado Manejo adecuado

La cantidad de finos afecta en una mezcla de hormigón:



1.3.6. Análisis Granulométrico

Roson C. A
B.
SB

Tabla 2: clasificación de materiales	para estructura del	pavimento MOP - 2002
--------------------------------------	---------------------	----------------------

PARAMETRO	MEJORAMIENTO		SUBBASE			BASE			
LIMITE LÍQUIDO	≤ 35		< 25 %		< 25 %				
ÍNDICE PLÁSTICO	≤9%		< 6 %		< 6 %				
CBR%	> 20 %	≥ 30 %		≥ 80 %					
		GRA	NULOMET	RIA					
TAMIZ	MEJ.	C-1	C-2	C-3	C-1	C-2	C-3	C-4	
4" (101.6mm.)	100					Yuledo.			
3" (76.2mm)				100	100%-10	Tolle-			
2" (50.8mm.)			100					100	
1 1/2" (38.1mm.)		100	70-100		100				
1" (25.4mm.)					70-100	100		60 - 90	
3/4" (19.0mm)					60-90	70-100	100		
3/8" (9.5mm.)					45-75	50-80			
N° 4 (4.76mm.)	the continue of	30 - 70	30-70	30 - 70	30-60	35-65	45-80	20 - 50	
N°10 (200mm.)					20-50	25-50	30-60		
№ 40 (0.425mm.)		10-35	15-40		10-25	15-30	20-35		
l° 200 (0.075mm.)	0 - 20	0-15	0-20	0-20	2-12	3-15	3-15	0 - 15	

Fuente: (MOP - 001-F, 2002)

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES

MOP - 001-F 2002

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCION DE CAMINOS Y PUENTES



# CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

Gracias por su atención